



ฉบับวันที่ 6 ธ.ค. 2566

การยาสูบแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1/2

คุณลักษณะเฉพาะของกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่

- | | |
|---|--|
| 1. ลักษณะทั่วไป | เป็นกล่องที่ทำด้วยกระดาษลูกฟูกชนิด SINGLE WALL (แผ่นลูกฟูก 1 ชุด) มีกระดาษประกบสองหน้าทำด้วยกระดาษเหนียวสีน้ำตาลพื้นหน้าเรียบ ลอนลูกฟูกและกระดาษประกบผนังติดกันแน่น ไม่มีรอยการซีมออกมา เมื่อประกอบเข้าเป็นรูปกล่องแล้วมีลักษณะเรียบร้อย รอยพับไม่ฉีกขาด |
| 2. สีและความสะอาดของกระดาษประกบด้านนอก | อนุญาตให้ใช้เยื่อรีไซเคิลผสมได้ แต่สีและความสะอาดต้องอยู่ในช่วงที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด |
| 3. ขนาดของกล่องบรรจุบุหรี่ (วัดภายใน) | |
| สำหรับบุหรี 7.8 มิลลิเมตร | กว้าง 228 - 231 มิลลิเมตร / ยาว 441 - 444 มิลลิเมตร / สูง 549 - 552 มิลลิเมตร |
| สำหรับบุหรีซองแข็ง (บรรจุห่อกระดาษ) | กว้าง 250 - 253 มิลลิเมตร / ยาว 460 - 463 มิลลิเมตร / สูง 570 - 573 มิลลิเมตร |
| สำหรับบุหรี 7.8 ซองแข็ง (บรรจุห่อ P.P Film) | กว้าง 242 - 244 มิลลิเมตร / ยาว 454 - 456 มิลลิเมตร / สูง 556 - 558 มิลลิเมตร |
| สำหรับบุหรี 7.1 มิลลิเมตร | กว้าง 205 - 208 มิลลิเมตร / ยาว 440 - 443 มิลลิเมตร / สูง 495 - 498 มิลลิเมตร |
| สำหรับบุหรี Super Slim | กว้าง 267 - 270 มิลลิเมตร / ยาว 520 - 523 มิลลิเมตร / สูง 286 - 289 มิลลิเมตร |
| 4. ความหนาของกระดาษลูกฟูก | ไม่ต่ำกว่า 4.0 มิลลิเมตร |
| 5. น้ำหนักของกระดาษลูกฟูก | ไม่ต่ำกว่า 600 กรัม/ตารางเมตร |
| 6. ลอนลูกฟูก จำนวน
ลักษณะ | 38 - 41 ลอน/300 มิลลิเมตร
ลอนลูกฟูกตั้งตรงไม่ยุบตัว |
| 7. ความต้านแรงดันทะลุ
Bursting Strength | ไม่ต่ำกว่า 9.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร |
| 8. ความต้านแรงกดลอนลูกฟูกในแนวตั้ง
Edgewise Crush Resistance | ไม่ต่ำกว่า 110 ปอนด์/3.94 นิ้ว |
| 9. ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก
Flat Crush Resistance | ไม่ต่ำกว่า 530 ปอนด์/15.5 ตารางนิ้ว |

Alan

นายวีระเดช กีไพโรจน์
รองผู้อำนวยการด้านการจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.



ฉบับวันที่ ๖ ธ.ค. 2566


การยาสูบแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2/2

- | | |
|--|---|
| 10. กลิ่น | ไม่มีกลิ่นอื่นผิดปกติ |
| 11. รายละเอียดและสีที่จะพิมพ์บน
กล่องกระดาษลูกฟูก | รูปแบบ ตราสัญลักษณ์ Bar Code ข้อความตามตัวอย่างที่การ
ยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด และสีใกล้เคียงตัวอย่างของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย การพิมพ์สีชัดเจนไม่มีรอยซีม |
| 12. ฝาปิดกล่องด้านนอกมีช่องว่าง | 2 - 4 มิลลิเมตร |

หมายเหตุ - ในการส่งตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการจัดซื้อ ให้ส่งตัวอย่างที่ยังไม่ได้พิมพ์รายละเอียดใดๆ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพในทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ 11 ซึ่งจะทำการตรวจรับรองก่อนทำสัญญา และในการ
ตรวจรับสินค้าแต่ละงวด

- จำนวนกล่องกระดาษลูกฟูก แต่ละขนาดตามที่ระบุในประกาศ


นายวีระเดช กีโพโรจน์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.